



CP 2016

Klarlack 2K VHS 4:1

CP 2016, ein Klarlack auf VHS-Harzbasis, der strengen EU-Normen entspricht, überzeugt durch seine beeindruckenden Eigenschaften. Mit besonders hohem Festkörpergehalt liefert er bereits in nur anderthalb Schichten umfassenden Glanz und zeigt außergewöhnliche Klarheit und Brillanz. Seine hervorragende Kratzfestigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgen für langanhaltende Leistung. Ein besonderes Merkmal ist das innovative Mischverhältnis 4:1, bei dem modernste Harztechnologie für außergewöhnlichen Glanz und Glätte sorgt. Damit ist **CP 2016** ein Premiumprodukt in unserem Sortiment. Für unterschiedliche Projektanforderungen ist dieser außergewöhnliche Klarlack in 1- und 4-Liter-Dosen erhältlich und bietet Praktikabilität und Vielseitigkeit für verschiedene Beschichtungsanwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0,25 l (Härter)	6 Stk.
4 l + 1 l (Härter)	4 Stk.



KRAZFEST



**1,5 SCHICHTEN
KÖNNEN
AUFGETRAGEN
WERDEN**



**WITTERUNGS-
BESTÄNDIG**



**VERLEIHT HOHEN
GLANZ UND
INTENSITÄT**



**GLATTE UND
GLEICHMÄSSIGE
BESCHICHTUNG**



SPRITZVISKOSITÄT

15–19 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~8–10 m²/l



TOPFZEIT

CP 3016: ~ 1 Std.
CP 3216: ~0,5 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - ~30–35 µm



POLIEREN

Mit **P1500–P2500** anschleifen.
Anschließend kann mit dem
Profix-Poliersystem poliert
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 2016: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 3016, CP 3216: 12 Monate in
original verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(d) (420) 420

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile CP 2016 + 25 Teile
Härter **CP 3016, (CP 3216)**, optionally
zugeben
**0–10% Verdünnung CP 040/ CP 070/
CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2–1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8–2.0 bar**



APPLIKATION

1.5–2 Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Bei **20°C** und **65%** relative Luftfeuchtigkeit
5–10 min (CP 3016), 3–5 min nach dem
Beschichten



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3016	CP 3216
Staubtrocken	20–30 min	5–10 min
Klebfrei	1 Std.	~ 1 Std.
Montagefähig	6 Std.	5 Std.
Vollständig	10 Std.	~ 8 Std.
Trocknungszeiten bei 60°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:		
Montagefähig	30 min	25 min



IR-TROCKNUNG

~15–20 min