



CP 2008

Barniz transparente 2K HS 2:1

CP 2008, barniz transparente bicomponente, presenta un perfil distintivo con bajo contenido orgánico (<420 g/l) y un contenido de sólidos excepcionalmente alto. Esta formulación única da como resultado un revestimiento que ofrece una atractiva combinación de alto brillo, intensidad y una formidable resistencia a los arañazos y a la intemperie. Lo que distingue a **CP 2008** es su capacidad para formar una película considerable, haciéndolo adaptable tanto para aplicaciones pequeñas como de gran superficie. Al elevar su rendimiento, este barniz transparente no solo aporta una capa extra de brillo, sino que también garantiza una resistencia extrema a los arañazos y una notable protección UV, contribuyendo a una durabilidad y excelencia estética duraderas.

Para responder a diversas necesidades de proyecto, **CP 2008** está disponible en envases de 1 y 5 litros, proporcionando una opción práctica y versátil para una variedad de aplicaciones de recubrimiento

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	6 pcs.
5 l	4 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



CREA
UNA CAPA GRUESA



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



BRILLO PROFUNDO



MÚLTIPLES
OPCIONES DE
DILUCIÓN



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

18-22 sek Copa DIN 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA EL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA

~7 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1 hrs



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 mano -25-30 µm



PULIDO

Lijar con **P1500-P2500** rango. A continuación, el pulido puede realizarse con el **sistema de pulido Profix**



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 2008: 24 meses en el envase original cerrado
CP 208, CP 208S, CP 208F: 12 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1
100 partes de **CP 2008**
50 partes de endurecedor **CP 208**
add **2.5-10%** de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Endurecedores alternativos:

CP 208 Fast < 15°C

CP 208 Slow >25°C



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

1,5-2 manos



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a 20°C y 65% de humedad relativa:

	CP 208	CP 208S	CP 208F
Secado al polvo	30 min	45 min	25 min
Secado al tacto	1.5 hrs	2 hrs	1 hr
Para montaje	7 hrs	8 hrs	6 hrs
Secado total	10 hrs	12 hrs	8 hrs

Tiempos de secado a 60°C y 65% de humedad relativa:

	CP 208	CP 208S	CP 208F
Para montaje	30 min	35 min	25 min



SECADO IR

CP 208: 30 min, **CP 208S**: 35 min,
CP 208F: 25 min