



CP 385

Colores disponibles



Imprimación húmedo sobre húmedo 2K HS 4:1

CP 385 es un producto diseñado para el uso más eficaz del método húmedo sobre húmedo combinado con bases color. Sus principales ventajas incluyen excelentes propiedades de fluidez, que proporcionan una superficie perfectamente lisa para la aplicación de base color, acabado o productos de brillo directo. Estas ventajas facilitan mucho el trabajo y, lo más importante, lo acortan.

CP 385 puede aplicarse sobre chapa desnuda o piezas con imprimación original OE, ya que posee propiedades protectoras y selladoras que inhiben eficazmente la aparición de corrosión. El producto está disponible en envases de 1 litro.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l + 0.25 l (endurecedor)	6 uds. + 6 uds.
3,5 l	2 uds.



HÚMEDO SOBRE
HÚMEDO APLICACIÓN



EXCELENTE
FLUIDEZ DE LA
PINTURA



TIEMPO ABIERTO
PROLONGADO 24
HORAS



PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA



PUED MATIZARSE/
LIJARSE
LIGERAMENTE



HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

Una capa seguida de la aplicación de base color, respetando el tiempo de evaporación entre capas



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

21-25 seg. copa DIN Flow 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

190 µm



RENDIMIENTO

10-12 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

- 1 capa - 20-30 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 385: 24 meses en el envase original cerrado
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 517

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lijar el soporte utilizando una almohadilla abrasiva roja **P300-400** manual o **P320** disco de lija con lijadora orbital. Eliminar las partículas de polvo antes de limpiar el soporte con **CP 015**. Una vez limpio y seco el soporte, aplicar **CP 385** preferiblemente una sola capa. Si se requieren capas adicionales, respetar el tiempo de evaporación recomendado entre capas y secar al horno o al aire antes de eliminar motas y aplicar el acabado



PROPORCIÓN DE MEZCLA

4:1
100 partes de **CP 385**
25 partes de endurecedor **CP 282/ CP 285/ CP 286**
40-50% de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA

Método húmedo sobre húmedo: tamaño de boquilla **1.2-1.4 mm**, HVLP/RP
Presión de trabajo: **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

1 capa completa. En caso de cobertura incompleta, puede aplicarse otra capa



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

25-30 min después de aplicar a **20°C** y **65%** de humedad relativa



APLICACIÓN DE BASE COLOR

Desde **30 min** después de la aplicación hasta **24 hrs**