



CP 363

Verfügbare Farben



Multisealer-Grundierung 2K HS 4:1

CP 363 ist eine ideale isolierende und haftvermittelnde Grundierung, mit der alte Lackierungen schnell und ohne Schleifen überlackiert werden können.

Die Grundierung kann nass-in-nass appliziert werden und verleiht dem anschließend aufgetragenen Lack dank ihrer Eigenschaften hohen Glanz sowie Korrosionsschutz.

CP 363 kann mit **Acryl**- und wasserbasierten Systemen bis zu 5 % abgetönt werden. Das Produkt ist in 0,8-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0.8 l	6 Stk.



SCHLEIFEN ALTER
BESCHICHTUNGEN
NICHT



SEHR GUTE
HAFTUNG



GEEIGNET FÜR
„NASS-IN-NASS“-
ANWENDUNG



KORROSIONSSCHUTZ



ABTÖNBAR



NASS-IN-NASS

Für die Haftung ist vor dem Decklack nur eine Schicht erforderlich. Auftrag innerhalb von **1 Stunde**, Schichtdicke **20-30 µm**



SPRITZVISKOSITÄT

15-17 Sek. DIN-Auslaufbecher
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

8-9 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- **1 Schicht - 10-20 µm**



MINDESTHALTBARKEIT

CP 363: 24 Monate in originalverschlossener Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 Monate in originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 540



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei stabilen, bereits lackierten Untergründen ist kein Anschleifen erforderlich. Für zusätzliche Haftung nur Kanten mit einem grauen **P1200** Schleifvlies von Hand anschleifen. Staub entfernen und den Untergrund anschließend reinigen mit **CP 015**. Nach dem Reinigen und Trocknen des Untergrunds **CP 363** nur in einer Schicht auftragen und den Untergrund vor dem Auftrag von Basislack oder Direktglanzlack lufttrocknen lassen (max. 1 Stunde)



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile CP 363
25 Teile Härter CP 282/ CP 285/ CP 286
30 Teile Verdünner CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075.
Abtönen bis zu **5%** mit: **Acryl, LV Cryl, A2T**



EINSTELLUNGEN DER SPRITZPISTOLE

Düsengröße: **1.4-1.6 mm**;
Operating pressure: HVLP/RP
1.8-2.0 bar



ANWENDUNG

1 Schicht
(volle Schicht)



ABLÜFTZEIT NACH DER ANWENDUNG

5 min nach dem Auftrag bei **20°C**
und **65%** relative Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **15 min**

PROZESS

ABLAUF