

Candy

Dostępne kolory

Dodatki kolorystyczne Kar-Bon

Dodatki **Candy** to wysokiej jakości produkty przeznaczone do rozpuszczalnikowych lakierów bazowych, umożliwiające uzyskanie unikalnych i oryginalnych kolorów. Pozwalają na odtworzenie trudnych odcieni, takich jak Mazda 46V czy Renault NNP, a także na tworzenie indywidualnych barw poprzez ich odpowiednie łączenie.

Dodatki **Candy** sprawdzają się również w tworzeniu efektownych efektów wizualnych, dlatego są chętnie wybierane przez lakierników i artystów aerografu. Dostępne w estetycznych, metalowych butelkach o pojemności 0,22 litra, nadają się zarówno do mniejszych, jak i większych projektów. Wysoka jakość formulacji sprawia, że są idealnym wyborem dla profesjonalistów i pasjonatów poszukujących niepowtarzalnych efektów kolorystycznych.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,22 L	6 szt.

DODAWANE DO BAZY | **WYDAJNOŚĆ** | **NASYCONE I ŻYWE KOLORY** | **INDYWIDUALNY KOLOR** | **WYGODNE OPAKOWANIE**

ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

125-190 µm

WYDAJNOŚĆ

W zależności od koloru

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

- C20 żółty
- C30 pomarańczowy
- C40 czerwony
- C50 niebieski
- C70 czarny

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

I etap
lakierowanie na podkład akrylowy koloru srebrnego (**M9-0306.0**)
II etap
lakierowanie mieszanką żywicy bazowej **B01** i **Candy** (np. 90% **B01** + 10% **Candy C50**)
III etap
lakierowanie lakierem bezbarwnym

TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 820

PRZEBIEG

PROCESU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowany podkład, na który aplikujemy warstwę bazową odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy **CP 011**

PROPORCJE MIESZANIA

Candy dodajemy do bazy rozcieńczalnikowej.
W przypadku kodów OEM, ilość dodatku określa receptura w programie recepturowym.
W przypadku kolorów własnych dodajemy maksymalnie 30% **Candy**

USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**

APLIKACJA

Aplikacja uzależniona od technologii i koloru, w którym występuje dodatek

CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**: **5-10 min** po nałożeniu warstwy