

CP 390



Colores disponibles



Imprimación para plásticos 1K

CP 390 es un producto monocomponente listo para usar para imprimir piezas de plástico.

Es un promotor de adhesión con propiedades aislantes.

CP 390 es fácil de aplicar y tiene un tiempo de secado corto.

Nota: El producto no mejora la adhesión al polietileno PE ni al teflón PTFE.

El producto está disponible en envases de 0,5 y 1 litro.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
0,5 l	6 uds.
1 l	6 uds.



CORTO TIEMPO DE SECADO



LISTO PARA USAR



FÁCIL APLICACIÓN



NO REQUIERE LIJADO



EFICIENTE



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

10-12 seg. copa DIN Flow 4mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

190 µm



RENDIMIENTO

10-12 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

Producto listo para aplicar



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa - 10 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 390: 24 meses en el envase original cerrado



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe desengrasarse, lijarse (abrasivo no tejido gris **P1200**) desengrasarse de nuevo y lavarse con **CP 011** eliminador de agua. Antes de la aplicación of **CP 390**, **CP 012** debe aplicarse eliminador antiestático



PROPORCIÓN DE MEZCLA

Producto listo para aplicar; no necesita mezclarse con endurecedor ni diluyente



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

1-2 capas.
2-3 min de evaporación entre capas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

20-30 min después de aplicar a **20°C** y **65%** de humedad relativa

PROCESO

PROGRESO