



CP 2016

Barniz transparente 2K VHS 4:1

CP 2016, barniz transparente basado en resina VHS y rigurosamente conforme con las normas de la UE, destaca por sus impresionantes atributos. Con un contenido de sólidos notablemente alto, proporciona un brillo completo en solo una mano y media, mostrando una claridad y viveza inigualables. Su excepcional resistencia a los arañazos y a la intemperie garantiza un rendimiento duradero. Un punto clave es su innovadora proporción de mezcla 4:1, que emplea tecnología de resina de vanguardia para lograr un brillo y una suavidad extraordinarios. Esto convierte a **CP 2016** en una oferta premium dentro de nuestra línea de productos. Para adaptarse a diversas necesidades de proyecto, este excepcional barniz transparente está disponible en envases de 1 y 4 litros, proporcionando practicidad y versatilidad en distintas aplicaciones de recubrimiento.

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l + 0,25 l (endurecedor)	6 pcs.
4 l + 1 l (endurecedor)	4 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



1.5 MANOS PUEDEN
APLICARSE



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



PROPORCIONA ALTO
BRILLO E INTENSIDAD



REVESTIMIENTO
LISO Y UNIFORME



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN
15-19 sec. Copa DIN 4 mm



**TAMAÑOS RECOMENDADOS
PARA EL FILTRO DE PINTURA**
125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA
~8-10 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA
CP 3016: ~ 1 h
CP 3216: ~0,5 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA
1 mano - ~30-35 µm



PULIDO
Lijar con **P1500-P2500** rango. A continuación, el pulido puede realizarse con el **sistema de pulido Profix**



VIDA ÚTIL MÍNIMA
CP 2016: 24 meses en el envase original cerrado
CP 3016, CP 3216: 12 meses en el envase original cerrado



VOC
2004/42/WE IIB(d) (420) 420

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

4:1
100 partes de CP 2016 + **25 partes** de endurecedor CP 3016, (CP 3216), optionally add
0-10% de diluyente CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/PP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

1.5-2 manos



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

At **20°C** and **65%** de humedad relativa **5-10 min** (CP 3016), **3-5 min** después de la aplicación



SECADO

Tiempos de secado a 20°C y 65% de humedad relativa:

	CP 3016	CP 3216
Secado al polvo	20-30 min	5-10 min
Secado al tacto	1 hr.	~ 1 hr.
Para montaje	6 hrs	5 hrs
Secado total	10 hrs	~ 8 hrs

Tiempos de secado a 60°C y 65% de humedad relativa:

Para montaje	30 min	25 min
--------------	--------	--------



SECADO IR

~15-20 min