



CM 10

Matter Klarlack
2K MS 2:1

CM 10 Klarlack wurde für ein elegantes mattes Finish entwickelt und bietet hohe Kratzfestigkeit sowie Witterungsbeständigkeit. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in den verschiedenen Mattierungsgraden, die durch unterschiedliche Mischungen erreicht werden können, insbesondere in Kombination mit **CP 1500** Lack. **CM 10** gewährleistet einen gleichmäßigen Effekt ohne Fleckenrisiko und ermöglicht eine einfache Reinigung. Was **CM 10** auszeichnet, ist seine inhärente Stabilität dank Mattierungskomponenten, die ein Absetzen und eine Trennung vom Harz verhindern. Diese Eigenschaft garantiert dauerhaft gleichbleibende Leistung. Für zusätzlichen Komfort ist **CM 10** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet praktische Optionen für verschiedene Anwendungen mit elegantem mattem Finish

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



KRAZFEST



ERZEUGT MATTE
BESCHICHTUNGEN



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



ERMÖGLICHT
VERSCHIEDENE
MATTIERUNGS-
GRADE
ZU ERZIELEN



MÖGLICHKEIT
ZUM WACHSEN



SPRITZVISKOSITÄT

18–22 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~7 m²/l



TOPFZEIT

~2 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

~25 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CM 10: 24 Monate in original verschlossener Verpackung
CP 285: 12 Monate in original verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 539

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNIS

2:1

100 Teile CM 10 + 50 Teile Härter CP 285 werden zugegeben zu **20%** Verdünnung **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Lackmischung (vor Zugabe des Härters mischen)		Mattierungsgrad
CM 10	CP 1500	
100%	-	vollmatt
75%	25%	mittelmatt
50%	50%	seidenmatt
25%	75%	seidenglänzend



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



APPLIKATION

2 volle Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach dem Beschichten bei **20°C** and **65%** relative Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** and **65%** relative Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **20 min**
- klebfrei: **40 min**
- montagefähig: **5 Std.**
- vollständig: **10 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** and **65%** relative Luftfeuchtigkeit:
- montagefähig: **30 min**