

MAX



MAX Clear Classic

Бесцветный лак 2K HS 2:1

MAX Clear Classic 2K HS 2:1 это двухкомпонентный бесцветный лак класса HS, предназначенный для получения прочного, исключительно прозрачного финишного покрытия с превосходным внешним видом. Обеспечивает высокий блеск, хорошую растекаемость и устойчивость к царапинам, благодаря чему позволяет легко получить ровную поверхность и стабильный результат в ежедневной лакокрасочной работе. Лак отлично выглядит на округлых формах и рельефных участках, а благодаря высокой прозрачности не вызывает заметного изменения цвета базового покрытия. Продукт подходит для окраски как небольших, так и крупных элементов. Продукт доступен в фасовке объемом 0,5 литра.

УПАКОВКА	
Объём	Групповая упаковка
0,5 л	6 шт.



ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



УСТОЙЧИВЫЙ К
ЦАРАПИНАМ



ХОРОШАЯ
РАСТЕКАЕМОСТЬ



**РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ
ВЯЗКОСТЬ**
18–22 сек. DIN Flow Cup 4 мм



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР
ЛАКОКРАСОЧНОГО ФИЛЬТРА**
125–190 МКМ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
~7 м²/л



СРОК ГОДНОСТИ СМЕСИ
6 час.



**ТОЛЩИНА СУХОГО
ПОКРЫТИЯ**
1 слой - 15-20 мкм



ПОЛИРОВАНИЕ
Шлифование абразивом с градацией **P1500–P2500**. Затем можно приступить к полированию с использованием полировальной системы **Profix**



**МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
ГОДНОСТИ**
MAX Clear Classic : 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке
MAX Multi HS: 12 месяца в оригинальной закрытой упаковке



ЛОС / VOC
2004/42/WE II B(e) (840) 510

ПРОЦЕСС

ПРОГРЕС

ПРОГРЕС



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Если поверхность загрязнена, основания, покрытые базовыми лаками, протираем антистатической салфеткой



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ 2:1

100 частей MAX Multi HS
50 частей отвердителя MAX Multi HS



НАСТРОЙКИ ПИСТОЛЕТА

Размер сопла: **1,2–1,4 мм**; рабочее давление: **HVLP/RP 1,8–2,0 бар**.



НАНЕСЕНИЕ 2–3 полных слоя



ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

При температуре **20°C** и относительной влажности **65%**:
5–10 мин после нанесения слоя



СУШКА

Время сушки при температуре **20°C** и относительной влажности **65%**:
- от пыли: **15 мин**
- не липнет: **40 мин**
- готовность к монтажу: **5 ч**
- полное высыхание: **12 ч**

Время сушки при температуре **60°C** и относительной влажности **65%**:
- готовность к монтажу: **30 мин**



ИК-СУШКА

~30 мин