

MAX

БЕЗБАРВНІ ЛАКИ



MAX Clear Classic

Безбарвний лак 2K HS 2:1

MAX Clear Classic 2K HS 2:1 — це двокомпонентний безбарвний лак класу HS, призначений для отримання міцного, винятково прозорого фінішного покриття з чудовим зовнішнім виглядом. Забезпечує високий глянець, добру розтікання та стійкість до подряпин, завдяки чому легко отримати рівну поверхню і повторюваний результат у щоденній лакофарбовій роботі. Лак чудово виглядає на округлих формах і рельєфних елементах, а завдяки високій прозорості не спричиняє помітної зміни кольору базового лаку. Продукт підходить для лакування малих і великих елементів.

Продукт доступний у фасуванні об'ємом 0,5 літра.

УПАКОВКА	
Об'єм	Групової упаковки
0,5 л	6 шт.



ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ



СТІЙКИЙ ДО
ПОДРЯПИН



ДОБРА
РОЗТІКАНІСТЬ



РОЗПИЛЮВАЛЬНА
В'ЯЗКІСТЬ
18–22 сек. DIN Flow Cup 4 мм



РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗМІР
ЛАКОФАРБОВОГО ФІЛЬТРА
125–190 мкм



ВИТРАТА / ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ
~7 м²/л



ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ
СУМІШІ
6 год.



ТОВЩИНА СУХОГО
ПОКРИТТЯ
1 шар — 15–20 мкм



ПОЛІРУВАННЯ
Шліфування абразивом у
діапазоні
P1500–P2500. Потім можна
перейти до полірування
полірувальною системою
Profix



ТЕРМІН
МІНІМАЛЬНОЇ
ПРИДАТНОСТІ
MAX Clear Classic : 24 місяці в
оригінально закритій упаковці
MAX Multi HS:
12 місяців в оригінально
закритій упаковці



ЛОС / VOC
2004/42/WE II B(e) (840) 510

ПЕРЕБІГ

ПРОЦЕСУ



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Якщо поверхня забруднена,
основи, покриті базовими
лаками, протираємо
антистатичною серветкою



ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ
2:1
100 частин MAX Multi HS
50 частин затверджувача MAX
Multi HS



НАЛАШТУВАННЯ
ФАРБОПУЛЬТА
Розмір сопла: 1,2-1,4mm; робочий
тиск: HVLP/HP 1,8-2,0 бар.



НАНЕСЕННЯ
2–3 повних шари



ЧАС ВИПАРОВУВАННЯ
ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ
За темп. 20°C і відносної
вологості 65%: 5–10 хв
після нанесення шару



СУШІННЯ
Час сушіння за темп. 20°C
і відносної вологості 65%:
- від пилу: 15 хв
- не липне: 40 хв
- до монтажу: 5 год.
- наскрізне висихання: 12
год.
Час сушіння за темп. 60°C
і відносної вологості 65%:
- до монтажу: 30 хв



ІЧ-СУШІННЯ
~30 хв