



CP 363

Colores disponibles



Imprimación multisealer 2K HS 4:1

CP 363 es una imprimación perfecta que aísla y promueve la adhesión, permitiendo repintar rápidamente pinturas antiguas sin lijado.

La imprimación puede aplicarse húmedo sobre húmedo y, gracias a sus propiedades, proporciona alto brillo a la pintura aplicada y protege contra la corrosión.

CP 363 puede tintarse con sistemas acrílicos y base agua hasta un 5%. El producto está disponible en envases de 0,8 litros.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
0,8 l	6 uds.



**NO SE REQUIERE
LIJADO DE CAPAS
ANTIGUAS**



**MUY BUENA
ADHESIÓN**



**LISTO PARA
"HÚMEDO SOBRE
HÚMEDO"**



**PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA**



**POSIBILIDAD DE
TINTADO**



HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

Solo se requiere una capa para la adhesión antes de aplicar la capa final. Aplicación hasta **1 hora**, espesor de película **20-30 µm**



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

15-17 seg. copa DIN Flow **4 mm**



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

8-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

- 1 capa - **10-20 µm**



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 363: 24 meses en el envase original cerrado
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 540



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

No se requiere lijado en soportes estables previamente pintados, pero para mejorar la adhesión lijar solo los bordes expuestos con una almohadilla abrasiva gris **P1200** manual. Eliminar las partículas de polvo antes de limpiar el soporte con **CP 015**. Una vez limpio y seco el soporte, aplicar **CP 363** una sola capa, dejando secar el soporte al aire (máx. 1 hora) antes de aplicar base color o acabado de brillo directo



PROPORCIÓN DE MEZCLA

4:1
100 partes de **CP 363**
25 partes de endurecedor **CP 282/ CP 285/ CP 286**
30 partes de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**
Tintado hasta **5%** con: **Acryl, LV Cryl, A2G**



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1.4-1.6 mm**;
presión de trabajo: **HVLP/RP**
1.8-2.0 bar



APLICACIÓN

1 capa
(capa completa)



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5 min después de aplicar a **20°C** y **65%** humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** humedad relativa:
- libre de polvo: **15 min**

PROCESO

PROGRESO