

Candy

Verfügbare Farbtöne

Spezielle Farbadditive

Candy-Additive sind hochwertige Produkte für lösemittelbasierte Basislacke, mit denen einzigartige und originelle Farbtöne erzeugt werden können. Sie ermöglichen die Reproduktion schwer nachstellbarer Farbtöne wie Mazda 46V und Renault NNP und bieten zugleich Flexibilität bei der Entwicklung individueller Farbtöne.

Candy-Additive eignen sich außerdem ideal zur Erzeugung auffälliger visueller Effekte und sind daher bei Lackierern und Airbrush-Künstlern beliebt. Sie werden in ästhetischen 0,22-Liter-Metallflaschen geliefert und eignen sich für kleine wie große Lackierprojekte. Ihre hochwertige Formulierung macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Profis und Enthusiasten, die unverwechselbare Farbergebnisse erzielen möchten.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0.22 l	6 Stk.

LÖSEMITTELADDITIV

ERGIEBIGKEIT

GESÄTTIGTE UND LEUCHTENDE FARBTÖNE

INDIVIDUELLE FARBTÖNE

PRAKTISCHE VERPACKUNG

EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS

125-190 µm

ERGIEBIGKEIT

je nach Farbton

VERFÜGBARE FARBTÖNE:

- C20 yellow
- C30 orange
- C40 red
- C50 blue
- C70 black

ANWENDUNGSBEISPIEL

Schritt I
silberne Acrylgrundierung
(**M9-0306.0**)
Schritt II
Beschichtung mit einer Mischung aus Basisharz **B01** und **Candy** (e.g. 90% **B01** + 10% **Candy C50**)
Schritt III
Schichtauftrag

MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original verschlossener Verpackung

VOC

LZO
VOC

2004/42/WE IIB (840) 820

PROZESS

FORTSCHRITT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach Vorbereitung und Anschleifen der Grundierungsoberfläche mit Silikonentferner entfetten **CP 015** und reinigen mit **CP 011**, anschließend den Basislack auftragen

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Candy wird ausschließlich lösemittelbasierten Mischsystemen zugesetzt.
Bei OEM-Codes wird die Additivmenge durch die Rezeptur in der Formulierungssoftware bestimmt. Bei individuellen Farbtönen werden maximal **30%** von **Candy** wird zugesetzt

SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**

ANWENDUNG

Die Anwendung richtet sich nach der jeweiligen Methode und dem Farbton, mit dem das Additiv verwendet wird

ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach der Beschichtung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit