



CM 10

Barniz transparente mate 2K MS 2:1

CM 10 el barniz transparente está diseñado para obtener un acabado mate elegante, proporcionando alta resistencia a los arañazos y a la intemperie. Su versatilidad se demuestra por la gama de grados de mate que se pueden conseguir mediante distintas mezclas, especialmente combinado con la pintura **CP 1500**. **CM 10** garantiza un efecto uniforme sin riesgo de defectos y permite una limpieza fácil. Lo que distingue a **CM 10** es su estabilidad inherente, gracias a componentes matizantes que resisten la sedimentación y la separación de la resina. Esta característica garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Para mayor comodidad, **CM 10** está disponible en envases de 1 y 5 litros, ofreciendo opciones prácticas para diversas aplicaciones de acabado mate elegante.

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	6 pcs.
5 l	4 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



PRODUCE
REVESTIMIENTOS
MATE



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



PERMITE OBTENER
DIFERENTES GRADOS
DE MATE



POSIBILIDAD
DE ENCERADO



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN
18-22 sec. Copa DIN 4 mm



**TAMAÑOS RECOMENDADOS
PARA EL FILTRO DE PINTURA**
125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA
~7 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA
~2 hrs



ESPOSOR DE PELÍCULA SECA
~25 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA
CM 10: 24 meses en el envase original cerrado
CP 285: 12 meses en el envase original cerrado



VOC
2004/42/WE/IIIB(e)(840) 539



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1
100 partes de **CM 10** + **50 partes** de endurecedor **CP 285** se añaden a **20%** de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Mezcla de pintura (mezclar antes de añadir el endurecedor)		Grado de matizado
CM 10	CP 1500	
100%	-	mate total
75%	25%	mate medio
50%	50%	semimate
25%	75%	semibrillo



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

2 manos completas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** and **65%** humedad relativa:
- secado al polvo: **20 min**
- secado al tacto: **40 min**
- para montaje: **5 hrs**
- secado total: **10 hrs**

Tiempos de secado a **60°C** and **65%** humedad relativa:
- para montaje: **30 min**

PROCESO

PROGRESO