



F-018

Gloss Converter

Der Glanzkonverter **F-018** ist ein speziell formuliertes Additiv zur Verbesserung der Eigenschaften von **GREEN-LINE** Basislack. Bei der Anwendung erhöht es deutlich die Beständigkeit des Basislacks gegen Betriebsflüssigkeiten, wie sie im Motorraum vorkommen, und sorgt so für eine höhere Haltbarkeit und Lebensdauer. Zusätzlich ist **F-018** so formuliert, dass eine kratzfeste seidenmatte Oberfläche entsteht, die keinen Klarlackauftrag erfordert und dadurch einen vereinfachten und effizienten Applikationsprozess ermöglicht.

Dieses hochwertige Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich und dadurch sowohl für Profis als auch für Heimwerker bequem und einfach anzuwenden.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



ADDITIV FÜR DAS
GREEN-LINE-
SYSTEM



ERHÖHTE
BESTÄNDIGKEIT



GEEIGNET FÜR DEN
MOTORRAUM



SEIDENMATTES
FINISH



OHNE HÄRTER



SPRITZVISKOSITÄT

17-19 sec. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

8-9 m²/l



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original
verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/II(b)840<840



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten Grundierung mit Silikonentferner reinigen **CP 015** zur Vorbereitung auf den Auftrag des modifizierten Basislacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

100 Teile von **GREEN-LINE**
30 Teile von **F-018** Konverter
25 Teile von **CP 048** Verdünner

Die Mischungsverhältnisse sind in der Rezeptursoftware verfügbar



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten für Uni-
Farbtöne
2 volle Schichten plus 1
Schicht bei reduziertem Druck für
Effektfarbtöne



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

At **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit **10-15 min** vor
dem Auftrag des Klarlacks



TROCKNUNG

- staubtrocken: **5 min**
- vollständig trocken: **25-30 min**

PROZESS

FORTSCHRITT