



CP 1500

Barniz transparente 2K MS 2:1

CP 1500 es un barniz transparente de alta calidad formulado con resina MS, que garantiza un revestimiento transparente superior adecuado tanto para áreas pequeñas como grandes. Reconocido por su excelente fluidez, **CP 1500** ofrece una resistencia sobresaliente a los arañazos y a la intemperie, manteniendo la durabilidad con el paso del tiempo.

Este barniz transparente logra un acabado de alto brillo y, combinado con **CM 10**, también puede conseguir un atractivo aspecto semimate. Disponible cómodamente en envases de 1 y 5 litros, **CP 1500** proporciona una solución versátil y práctica para una amplia gama de proyectos.

ENVASES	
Cobertura	Embalaje colectivo
1 l + 0,5 l (endurecedor)	6 pcs. + 11 pcs.
5 l + 2,5 l (endurecedor)	3 pcs. + 3 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



SEMI-MATE SE
PUEDE OBTENER UNA
SUPERFICIE



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



ACABADO DE ALTO
BRILLO



MUY BUENA
FLUIDEZ DE LA
PINTURA



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

15-16 sec. Copa DIN 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA EL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA

~7 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

~ 6 hrs



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 mano - 20-25 µm



PULIDO

Lijar con **P1500-P2500** rango. A continuación, el pulido puede realizarse con el **sistema de pulido Profix**



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 1500: 24 meses en el envase original cerrado
CP 285/ CP 282/ CP 286: 12 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 565

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1
100 partes de CP 1500
50 partes de endurecedor CP 285
add **10%** de diluyente
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075
Endurecedores alternativos:
CP 282 (rápido) < 15°C
CP 286 (lento) > 25°C



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/PP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

2 manos completas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** de humedad relativa:
- secado al polvo: **15 min**
- secado al tacto: **40 min**
- para montaje: **5 hrs**
- secado total: **10 hrs**

Tiempos de secado a **60°C** and **65%** de humedad relativa:
- para montaje: **30 min**



SECADO IR

~30 min