

CP 390



Verfügbare Farben



Kunststoffgrundierung 1K

CP 390 Grundierung ist ein einkomponentiges, gebrauchsfertiges Produkt zum Grundieren von Kunststoffteilen. Sie ist ein Haftvermittler mit isolierenden Eigenschaften.

CP 390 Grundierung lässt sich leicht auftragen und hat eine kurze Trocknungszeit.

Hinweis: Das Mittel verbessert die Haftung auf PE-Polyethylen oder PTFE-Teflon nicht.

Das Produkt ist in 0,5- und 1-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0.5 l	6 Stk.
1 l	6 Stk.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



GEBRAUCHSFERTIG



EINFACHE
ANWENDUNG



KEIN SCHLEIFEN
ERFORDERLICH



ERGIEBIG



SPRITZVISKOSITÄT

10-12 sek DIN-Auslaufbecher 4mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm



ERGIEBIGKEIT

10-12 m²/l



VERARBEITUNGSZEIT DER MISCHUNG

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CP 390: 24 months in originally sealed Verpackung



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche entfetten, anschleifen (graues Schleifvlies **P1200**), erneut entfetten und reinigen mit **CP 011** Wasserentferner. Vor der Anwendung of **CP 390**, **CP 012** muss ein Antistatiker aufgetragen werden



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Spritzfertiges Produkt; muss nicht mit Härter oder Verdünnern gemischt werden



EINSTELLUNGEN DER SPRITZPISTOLE

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1-2 Schichten.
2-3 min evaporation time between Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER ANWENDUNG

20-30 min nach dem Auftrag bei **20°C** und **65%** relative Luftfeuchtigkeit

PROZESS

ABLAUF