



CP 385

Verfügbare Farben



Nass-in-Nass-Grundierung
2K HS 4:1

CP 385 ist ein Produkt für die besonders effiziente Anwendung des Nass-in-Nass-Verfahrens in Kombination mit Basislacken. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen hervorragende Verlaufseigenschaften, die eine perfekt glatte Oberfläche für Basislacke, Decklacke oder Direktglanzprodukte schaffen. Dadurch wird die Arbeit deutlich einfacher und vor allem schneller.

CP 385 Grundierung kann auf blankes Blech oder werkseitig grundierte OE-Teile aufgetragen werden. Ihre schützenden und isolierenden Eigenschaften hemmen Korrosion wirksam. Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0.25 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.
3,5 l	2 Stk.



NASS-IN-NASS
ANWENDION



AUSGEZEICHNETER
LACKVERLAUF



VERLÄNGERTE
OFFENE ZEIT
24 STUNDEN



KORROSIONSSCHUTZ



ZWISCHENSCHLEIFEN
MÖGLICH



NASS-IN-NASS

Eine Schicht auftragen,
anschließend Basislack unter
Beachtung der Abluftzeit zwischen
den Schichten applizieren



SPRITZVISKOSITÄT

21-25 Sek. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm



ERGIEBIGKEIT

10-12 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- 1 Schicht - 20-30 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CP 385: 24 Monate in
originalverschlossener Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12
Monate in originalverschlossener
Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 517



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund mit einem roten **P300-400**
Schleifvlies von Hand oder mit einer **P320**
Schleifscheibe mit einem Exzenterschleifer
bearbeiten. Staub entfernen und den
Untergrund anschließend reinigen mit **CP**
015. Nach dem Reinigen und Trocknen des
Untergrunds **CP 385** vorzugsweise nur
in einer Schicht auftragen. Falls weitere
Schichten erforderlich sind, die empfohlene
Abluftzeit zwischen den Schichten beachten
und vor dem Zwischenschleifen und Auftragen
des Decklacks einbrennen oder lufttrocknen
lassen



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile CP 385
25 Teile Härter CP 282/
CP 285/ CP 286
40-50% Verdünnung CP 040/
CP 070/ CP 055/ CP 075



EINSTELLUNGEN DER SPRITZPISTOLE

Nass-in-Nass-Verfahren: Düsengröße
1.2-1.4 mm, HVLP/RP
Arbeitsdruck: **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1 volle Schicht. In case
incomplete coverage, another
Schicht can be applied



ABLÜFTZEIT NACH DER ANWENDUNG

25-30 min nach dem Auftrag
bei **20°C** und **65%** relative
Luftfeuchtigkeit



BASISLACKAUFTRAG

Ab **30 min** nach dem Auftrag bis
zu **24 Std.**

PROZESS

ABLAUF