



MAX Clear Classic

Lakier bezbarwny 2K HS 2:1

MAX Clear Classic 2K HS 2:1 to lakier bezbarwny 2K klasy HS, przeznaczony do uzyskania trwałej, wyjątkowo transparentnej powłoki końcowej o świetnym wyglądzie. Zapewnia wysoki połysk, dobrą rozlewność oraz odporność na zarysowania, dzięki czemu łatwo uzyskać równą powierzchnię i powtarzalny efekt w codziennej pracy lakierniczej. Lakier doskonale prezentuje się na obłych kształtach i przetłoczeniach, a dzięki wysokiej przejrzystości nie powoduje zauważalnej zmiany koloru lakieru bazowego. Produkt jest odpowiedni do lakierowania małych i dużych elementów.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 0,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,5 L	6 szt.



**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ**



**ODPORNY NA
ZARYSOWANIA**



**DOBRA
ROZLEWNOŚĆ**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-22 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~7 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
6 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 15-20 µm



POLEROWANIE
Szlifowanie gradacją w zakresie P1500-P2500. Następnie można przystąpić do polerowania systemem polerskim Profix



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
MAX Clear Classic : 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
MAX Multi HS: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 510

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

2:1
100 części MAX Multi HS
50 części utwardzacza MAX Multi HS



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4mm**; ciśnienie robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

2-3 pełne warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**:
5-10 min po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
- pyłosuchość: **15 min**
- nie klei się: **40 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%**:
- do montażu: **30 min**



SUSZENIE IR

~30 min