

MAX

MAX Clear Flow



Бесцветный лак 2K HS 2:1

MAX Clear Flow HS это бесцветный лак, разработанный для получения прочного, исключительно прозрачного финишного покрытия с высоким блеском. Лак отличается очень хорошей растекаемостью, что обеспечивает более лёгкое нанесение и эстетичное покрытие — особенно в случаях, когда требуется гладкая поверхность и чистая оптика лакокрасочного покрытия. Покрытие устойчиво к царапинам и атмосферным воздействиям, благодаря чему сохраняет свой внешний вид в течение длительного времени. Лак подходит для окраски как небольших, так и крупных поверхностей.

Продукт доступен в фасовке объёмом 0,5 литра.

УПАКОВКА	
Объём	Групповая упаковка
0,5 л	6 шт.



УСТОЙЧИВЫЙ К
АТМОСФЕРНЫМ
УСЛОВИЯМ



ПРИДАЁТ
ВЫСОКИЙ
БЛЕСК



ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
РАСТЕКАЕМОСТЬ



УСТОЙЧИВЫЙ К
ЦАРАПИНАМ



РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

15-16 sek. DIN Flow Cup 4mm



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ЛАКОКРАСОЧНОГО ФИЛЬТРА

125–190 МКМ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7-8 м²/л



СРОК ГОДНОСТИ СМЕСИ

~ 6 час.



ТОЛЩИНА СУХОГО ПОКРЫТИЯ

1 слой — 20–25 мкм



ПОЛИРОВКА

Шлифование абразивом с градацией P1500–P2500. Затем можно приступить к полированию с использованием полировальной системы ProfiX.



МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ

MAX Clear Flow: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке
MAX Multi: 12 месяца в оригинальной закрытой упаковке



ЛОС / VOC

2004/42/WE II B(e) (840) 544

ПРОЦЕСС

ПРОГРЕС

ПРОГРЕС



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Если поверхность загрязнена, основания, покрытые базовыми лаками, протираем антистатической салфеткой



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

2:1

100 частей **MAX Clear Flow**
50 частей **MAX Multi**



НАСТРОЙКИ ПИСТОЛЕТА

Размер сопла: **1,2–1,4 мм**;
рабочее давление: HVLP/RP
1,8–2,0 бар.



НАНЕСЕНИЕ

2 полных слоя



ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

При температуре **20°C** и относительной влажности **65%**:
5–10 мин после нанесения слоя



СУШКА

Время сушки при температуре **20°C** и относительной влажности **65%**:
- от пыли: **15 мин**
- не липнет: **40 мин**
- готовность к монтажу: **5 ч**
- полное высыхание: **12 ч**

Время сушки при температуре **60°C** и относительной влажности **65%**:
- готовность к монтажу: **30 мин**



ИК-СУШКА

~30 мин